
















Gres Porcellanato - Unglazed

Test Description Test Descrizione Description de l'essai Test Ergebnis	Standard Test Method Metodo di prova standard Méthode d'essai standard Standard Test Method	International Standard ISO 13006:1998 (E) Standard internazionale ISO 13006:1998 (E) La Norme internationale ISO 13006:1998 (E) Internationaler Standard ISO 13006:1998 (E)	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics Specifiche RAK Ceramics Spécifications RAK Ceramics Spezifikationen	
			Polished (Rectified)	Unpolished (Unrectified)
 Length & Width lunghezza e larghezza Longueur et Largeur Länge und Breite	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
 Thickness Spessore Épaisseur Stärke	BS EN ISO 10545-2	+/- 5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
 Rectangular Squareness Rettangolare Ortogonalità Perpendicularité Rechtwinkligkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.25%	+/- 0.4%
 Straightness of sides Rettilinearità dei lati Equerrage Kantengeradheit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.25%	+/- 0.4%
 Surface Flatness Planarità Planéité Ebenflächigkeit	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%	+/- 0.4%
 Water Absorption Assorbimento di acqua Adsorption d'eau Wasseraufnahme	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.1%	<=0.1%
 Modulus of Rupture Modulo di rottura Module de rupture Biegefestigkeit	BS EN ISO 10545-4	> = 35	> = 40	> = 40
 Breaking Strength Resistenza alla rottura Solidité Bruchbeständigkeit	BS EN ISO 10545-4	> = 1300 N	> = 1500 N	> = 1600 N
 Resistance to Deep Abrasion Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen tiefen Verschleiß	BS EN ISO 10545-6	<=175/mm ³	<=150/mm ³	<=150/mm ³
 Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	BS EN ISO 10545-8	<=9 x 10 ⁻⁶ o _C ⁻¹	<=7 x 10 ⁻⁶ o _C ⁻¹	<=7 x 10 ⁻⁶ o _C ⁻¹
 Resistance to Thermal Shock Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux chocs thermiques Bruchbeständigkeit	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine sichtbaren Defekt	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine sichtbaren Defekt	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine sichtbaren Defekt
 Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine sichtbaren Defekt	No visible damage nessun danno visibil aucun dommage visible keine sichtbaren Schäden	No visible damage nessun danno visibil aucun dommage visible keine sichtbaren Schäden
 Resistance to chemicals Resistenza ai prodotti chimici Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit	BS EN ISO 10545-13	No visible effect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine sichtbaren Defekt	No visible effect Nessun effetto visibile Pas d'effet visible Keine sichtbare Wirkung	No visible effect Nessun effetto visibile Pas d'effet visible Keine sichtbare Wirkung
 Resistance to Stains Resistenza alle macchie Résistance aux tâches Fleckensicherheit	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Produttore di Stato di classe Fabricant d'Etat de classe Hersteller anzugeben Klasse	Stain removed Min. class 2 Antimacchia min. classe 2 Détachage Min. classe 2 Fleckentfernung Min. Klasse 2	Stain removed Min. class 2 Antimacchia min. classe 2 Détachage Min. classe 2 Fleckentfernung Min. Klasse 2
 Color Resistance to UV light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance de la couleur à la lumière UV Farbbeständigkeit gegen UV-Licht	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Aucun changement de couleur Keine Änderung der Farbe	No change in color Nessun cambiamento di colore Aucun changement de couleur Keine Änderung der Farbe	No change in color Nessun cambiamento di colore Aucun changement de couleur Keine Änderung der Farbe