

STP
Sicherheitstechnische Prüfstelle



BERICHT

Messung des
Gleitreibungskoeffizienten μ
an einem keramischen Bodenbelag

Kurze Bezeichnung des Auftrages

Prüfverfahren: Entwurf ÖNORM Z 1261

Auftraggeber: Casa di Pietra
Naturstein GmbH. & CO KEG

Anschrift des Auftraggebers: 1010 Wien, Helfferstorferstr. 5/7

Auftrag vom / Zeichen: 06.06.2007

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes: 05.06.2007

Bericht Nr. - Auftrag Nr.: B 2007-2383 - STP 2067

Prüfer: Ing. Thomas Manek

Datum der Prüfung: 05.06.2007

Ausfertigungen: Nr. / Anzahl: 01 / 02

Anzahl der Seiten: 04

Anzahl der Beilagen: 02

Die in diesem Bericht dargestellten Prüfergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Gegenstände bzw. Proben!

Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- oder formgetreu und ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Sicherheitstechnische Prüfstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt
A-1201 Wien, Adalbert-Stifter-Strasse 65
Fon (+43) (01) 33 111-536 oder 516 • Fax (+43) (01) 33 111-901
E-Mail: stp@auva.at

I. Allgemeines/Arbeitssituation

Im Auftrag der Firma Casa di Pietra, Naturstein GmbH. & CO KEG, 1010 Wien, Helferstorferstr. 5/7, wurden Messungen hinsichtlich des Gleitreibungskoeffizienten μ an einem keramischen Fliesenboden durchgeführt.

II. Durchführung der Messungen

Gleiter aus definiertem Material und mit definierter Form werden so belastet, dass eine festgelegte Kraft auf die Oberfläche einwirkt. Die belasteten Gleiter werden mit konstanter Geschwindigkeit parallel zur trockenen oder feuchten Oberfläche gezogen. Die für das Ziehen der Gleiter aufgebrauchte horizontale Kraft wird über die gesamte Prüflänge aufgezeichnet. Es wurden jeweils fünf Einzelmessungen an jeder Messstelle durchgeführt. Die Messstrecke betrug in allen dieser Fälle 60 - 100 cm. Zur Beurteilung wurden dann die letzten drei Messungen herangezogen, daraus wurde dann der Mittelwert gebildet. An all diesen Messstellen wurden die Messungen sowohl im trockenen als auch im nassen durchgeführt.

Gleitreibungskoeffizient μ

Quotient aus horizontaler Reibungskraft und vertikal aufgebrachtener Last während der Bewegung zwischen dem Gleiter und dem horizontalen Bodenbelag bei konstanter Geschwindigkeit.

III. Messergebnisse


Entsprechend den angeführten Messbedingungen ergeben sich folgende gemittelte Gleitreibungskoeffizienten:

Keramische Fliese

Maße: 60x30 cm

Farbe: hellgrau

Hersteller: RAK GEMS grau, 9GPD 59 UP



Messstelle	Zustand	Mittelwert
Fliese	trocken	0,55
Fliese	nass	0,41

VI. Verwendete Messgeräte

GMG

Ort und Datum der Ausstellung:
Wien, 06.06.2007

Der Prüfer:

Der stellvertretende Leiter der
Sicherheitstechnischen Prüfstelle:





Ing. Thomas Manek


DI Robert Piringer

	Protokoll der Gleitmessung gem. ÖNORM E Z 1261	GMG - Auswertung (e) GTB
Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten		

mit Gleitmessgerät Typ GMG - 100SC

GMG Seriennr.: 5038845
 Betreiber des Bodens: _____
 Einsatzort: _____
 Bodendaten:
 Bauart: Keramische Fliese
 Hersteller: RAK Ceramics
 Baujahr: 2007
 Belagart: 60x30 cm, hellgrau
 Benutzungszust.: _____
 Messbedingungen: nass
 Sonstiges: _____
 Sonstiges: _____



Scan Nr.	Mw. Gleitr.	Temperatur	rel. Feuchte	Slidematerial	Scangültigkeit
— 3	0,42	26,7 °C	59 %	Gummi	gültig
— 4	0,40	26,9 °C	60 %	Gummi	gültig
— 5	0,40	27 °C	62 %	Gummi	gültig

Flächendruck 8,62 N/cm²
Mittelwert Scan 3-5 0,41

Sicherheitstechnische Prüfstelle (STP)
 Adalbert-Stifter-Str. 65
 A-1200 Wien
 Tel.: 1 33111 587
 Fax: 1 33111 901

Prüfer: *ING. MANGU*

Datum: 5. 6. 07

(Firmenstempel und Unterschrift)

Protokoll der Gleitmessung
 gem. ÖNORM E Z 1261

Bestimmung des Gleitreibungskoeffizienten
GMG - Auswertung
 (= GTE)

mit Gleitmessgerät Typ GMG-100SC

GMG Seriennr.: 5038845

Betreiber des Bodens:

Einsatzort:

Bodendaten:

Bauart: Keramische Fliese grau

Hersteller: RAK Ceramics

Baujahr: 2007


Belagart: 60x30 cm, hellgrau

Benutzungsart:

Messbedingungen: trocken

Sonstiges:

Sonstiges:



Scan Nr.	Mw. Gleitr.	Temperatur	rel. Feuchte	Slidmaterial	Scangültigkeit
3	0,55	23,3 °C	53 %	Frei	gültig
4	0,53	23,6 °C	54 %	Frei	gültig
5	0,57	23,9 °C	55 %	Frei	gültig

Flächendruck 8,62 N/cm²
 Mittelwert Scan 3-5 0,55

Sicherheitstechnische Prüfstelle (STP)
 Adalbert-Stifter-Str. 65
 A-1200 Wien
 Tel: 1 33111 587
 Fax: 1 33111 901

Prüfer: *ING. HANGL*Datum: *5.6.07*

(Firmenstempel und Unterschrift)