

Baufachlich anerkannt als

- ✓ Prüf-, Überwachungs- und Zertifikatsstelle für Bauprodukte wie Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau nach LBO und BauPG Kenn-Nummer: 0943

Anerkannt nach RAP Stra als

- ✓ Prüfstelle für Eignungs-, Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen an bituminösen und mineralischen Baustoffgemischen sowie hydraulischen Gemischen und Recyclingbaustoffen im Straßenbau

Eingetragen

- ✓ im „Handbuch für das Fließengewerbe“ unter „Untersuchungs- und Materialprüfanstalten“

Anerkannt als

- ✓ Prüfstelle für die Fremdüberwachung der Ausführung nach ZTV-SIB und ZTV-RISS
- ✓ Prüfstelle für Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton-SIB

Akreditiert als

- ✓ Prüfstelle für mechanisch-technologische, geometrische, physikalische, thermische und chemische Untersuchungen an Gesteinskörnungen, Frisch- und Festbeton, Gesteinswerkstoffen, Betonwaren, keramischen Baustoffen und Naturstein nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000



DAP-PL-3487.00

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH · Löbsche Straße 108 · 23968 Wismar

MAGNA**Naturstein GmbH****Im Mittelfeld 1****39326 Loitsche****EMGEGANGEN 25. Mai 2005**

Wismar, 23.05.05

Prüfbericht-Nr.	0767/05
Auftraggeber:	MAGNA Naturstein GmbH
Auftragssache:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft- Naßbelastete Barfußbereiche nach DIN 51097:1992-11
Auftragstag:	12.05.05
Einlieferungstag:	13.05.05
Bezeichnung des Erzeugnisses:	Feinsteinzeug - 7GPPSLT-1UP - SLATE Black 40 x 40 x 0,8 cm
Anzahl:	3 Stück
Hersteller bzw. Herkunft:	R.A.K. Ceramics Deutschland GmbH
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) Ch. Böttcher
Ursprungsnachweis:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Prüfbericht umfaßt 2 Seiten.

*Prüfberichte dürfen nur ungekürzt oder nach Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH im Auszug wiedergegeben werden.
Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.*

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Löbsche Straße 108
23968 Wismar

Telefon: (03841) 762300; 7 66 48
Telefax: (03841) 7630 78
E-Mail: bpa@wismar.t-online.de
Internet: www.bpa-wismar.de

Kontoverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Vorpommern
BLZ: 140 910 00, Kto.: 1 000 006 653

IBAN: DE 52 1405 1000 1000 006 653,
BIC: NOLA211WIS
Volksbank Wismar
BLZ: 130 610 78, Kto.: 4 100 182

Handelsregister Schwedz:
Stamm-Nr.:
USL-Nr.:
Geschäftsführer:

Prüfingenieur RAP Stra:
Ergebnisleiter PÜZ-Stelle:
DGL Auditor:

HRB 1958
080/106/00090
DE197458034

Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige (Mobil) 01 73/2 38 89 25
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzky (Mobil) 01 72/6 48 22 75
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzky
Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige
Hr. Dipl.-Ing. P. Wiegand (Mobil) 01 72/6 48 22 78

10

S.

MAGNA NATURSTEIN

+49-39208-23407 16:59 25/05/2005

EMPF. DATUM: 25/05 17:05 '05 VON : +496781360079

BAUSTOFFPRÜFSTELLE WISMAR GMBH

Lübsche Straße 109, 23966 Wismar

Seite: 2

Tel.: (ISDN) 0 38 41 / 76 23 05 o. 7 55 48; FAX: 0 38 41 / 78 30 78

zum Prüfbericht-Nr.: 0767/05

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft in Anlehnung an DIN 51097:1992-11

"Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Naßbelastete Barfußbereiche - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Beschreibung der Platten:

Das Feinsteinzeug hat eine leicht strukturierte, schwarze Oberfläche.

Vorbereitung des Prüfbelages:


Es wurde ein Prüfbelag von 120 x 40 cm durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt. Die Fugenbreite betrug dabei 3 mm. Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:


Versuch-Nr.	Neigungswinkel DIN 51097 naßbelastete Barfußbereiche [°]
1	14,8
2	16,0
3	16,8
4	16,0
5	17,0
6	16,5
7	17,5
8	16,3
Mittelwert	16
mittlerer Neigungswinkel für u.a. Bewertungsgruppe	> 12 - 18

Bewertungsgruppe:

Das Feinsteinzeug ist gemäß des ermittelten Prüfergebnisses nach den Richtlinien der - DIN 51097 der Bewertungsgruppe **A** zuzuordnen.


Dipl.-Ing. (FH) Ch. Böttcher
Bearbeiterin




Dipl.-Ing. E. Stoige
Leiter der Prüfstelle