

PRÜFZEUGNIS

zur Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Fleckenbildner an keramischen Fliesen / Platten

Geprüfter Materialtyp: **Glasierte keramische Feinsteinzeugfliese**
Bezeichnung: **ZenGR Zen**
Format: **30,5 x 30,5 cm; Dicke: 8,5 mm**
Farbbez.: **Grau**
Rückseitiger
Prägestempel: **R.A.K. CERAMCIS; MADE IN U.A.E.**
Oberfläche: **Glasiert, unprofiliert, eben**

Hersteller: **R.A.K. Ceramics Deutschland GmbH**
Gewerbegebiet Im Brühl
55743 Kirschweiler

Auftraggeber: **R.A.K. Ceramics Deutschland GmbH**
Gewerbegebiet Im Brühl
55743 Kirschweiler

Auftrag vom: **10. Juni 2008**

Zeugnisnummer: **19580805.002**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN EN ISO 10545-14**
Keramische Fliesen und Platten
- Bestimmung der Beständigkeit gegen Fleckenbildner

Fleckenbildner

Spurenbildende Fleckenbildner

Chromgrün

Fleckenbildner mit chemisch/oxidierender Wirkung

Jod

Filmbildende Fleckenbildner

Olivenöl

Prüfergebnis:

Fleckenbildner	Reinigung nach	Klasse
Chromgrün	Verfahren A	5
Jod	Verfahren A	5
Olivenöl	Verfahren A	5

Bewertung:

Das geprüfte Material ist gegenüber den genannten Fleckenbildner als beständig auszuweisen. **Die Anforderungen** für glasierte Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5 \%$ nach DIN EN 14 411 – Anhang G, Gruppe B I_a, von mind. Klasse 3 **werden erfüllt**.



SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT
FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. E. H. Nolting

Großburgwedel, 28. August 2008
Mn/jg

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.